



LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

ASTER® COLOR

MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT À L'EMPLOI
POUR LE BATI NEUF ET LA RÉNOVATION



LES + PRODUIT

- ◆ À BASE DE CHAUX NATURELLE DE SAINT-ASTIER®
- ◆ SOUPLESSE, ONCTUOSITÉ ET MANIABILITÉ
- ◆ FACILE À METTRE EN ŒUVRE SUR CHANTIER

DOMAINES D'UTILISATION

- > Mural Extérieur, destiné à la protection et la décoration des façades neuves ou rénovation contemporaine.
- > Documents de référence : DTU 26.1 – DTU 20.1 et DTU 23.1

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 Kg
- 56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

Mortier prêt à l'emploi coloré à base de Chaux Hydraulique Naturelle de Saint-Astier®, d'adjuvants et de ciment blanc CEM I. Il associe les qualités des Chaux Naturelles (respiration, souplesse) aux propriétés de l'adjuvantation moderne (passage en machine facile, rapidité de travail).

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.





SUPPORTS ADMISSIBLES

- > Supports ayant été préalablement enduits avec la sous-couche prête à l'emploi : ASTER® ou INTERCROMEX® (solution valable uniquement pour le bâti neuf) de Saint-Astier®.
- > Supports ayant été sous-enduits en mortier bâtard type BATICHAUX®, HOURDEX®, TRADIBLANC® ou ECOLIANT® de Saint-Astier®.
- > Pour les bétons banchés ayant été débarrassés de toute salissure, réaliser un gobetis avec ASTER® COLOR et adjuvanté de 0,7 litre de résine d'accrochage, par sac, 4 à 6 heures avant l'application finale.

SUPPORTS EXCLUS

Tout sous-enduit réalisé en chaux pure seule et supports hourdés et enduits au plâtre.

PRÉPARATION DU MORTIER

- > Malaxer en bétonnière ou machine à projeter pendant 4 à 5 minutes maximum en ajoutant 4 à 5 litres d'eau par sac.
- > Le dosage en eau et le temps de mélange devront être constants.

APPLICATION

- > Humidifier le support à refus la veille de l'application du produit.
- > Ne pas appliquer sur support gelé ou risque de gel dans les 24 h.
- > Éviter d'appliquer les teintes soutenues en dessous de + 8°C pour réduire les risques d'efflorescence.

FINITIONS

- > Finition Grattée
Appliquer 10 mm pour laisser en place 5 à 7mm après grattage.
- > Finition Talochée
Procéder comme pour la finition grattée puis faire tomber les grains et talocher à l'éponge.
- > Important
Les finitions lissées sont déconseillées.

CONDITIONS CLIMATIQUES

À travailler entre 5°C et 30°C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille de l'application et maintenir humide l'enduit fini pendant 48 heures, par pulvérisations modérées.

