



L'**INTERCHAUBRIC®** est un **REVÊTEMENT MINCE** à base de **Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier** servant de dressement et d'uniformisation pour **des murs intérieurs neufs en Brique, Brique Monomur ou en Blocs de Béton**. Ayant un séchage rapide, il est destiné à être laissé tel quel ou à recevoir une peinture ou un badigeon, il pourra également être recouvert d'un papier peint ou d'une faïence.

● CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg, palette de 1T400 soit 56 sacs

● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 6 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Entre 5° et 30°C. Humidifier les supports et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

● LIMITES D'EMPLOI :

- L'**INTERCHAUBRIC®** ne pourra pas être utilisé à l'extérieur.
- À l'intérieur sur des soubassements et des parois sujettes aux remontées d'eau capillaires son application est exclue.

● CONSOMMATION ET RENDEMENT :

- 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Sur un support plan et pour 5 mm d'épaisseur on réalise environ 2,5 m² par sac.

● PRÉPARATION des SUPPORTS :

- Ils doivent être légèrement humidifiés avant la mise en œuvre de l'**INTERCHAUBRIC®**.
- Si nécessaire les trous entre les briques seront rebouchés. Les briques cassées seront réparées 1 semaine au moins avant application de l'**INTERCHAUBRIC®** avec un mortier de **BATICHAUX®**.

● PRÉPARATION du MORTIER :

- Malaxer mécaniquement en ajoutant 5 à 7 litres d'eau propre par sac de 25 kg.

● OUVRABILITÉ :

- Environ 1 heure en fonction des conditions climatiques.



Marquage C E

NF EN 998.1

Type : CR ; classe CS II

Rétention d'eau : Moyenne

SCHEMA DU MATERIEL



● MISE EN ŒUVRE EN UNE OU DEUX COUCHES

- Les surfaces continues devront être réalisées en une seule fois.
- L'application se fera de préférence à la machine à enduire et en 2 passes
- L'application sera réalisée sur un support humidifié depuis moins de 30 minutes mais re essuyé.
- Réaliser une première passe de 2 à 5 mm et dès raidissement appliquer la seconde de 3 à 5 mm.
- L'épaisseur mise en œuvre sera de 5 à 10 mm en fonction des aspérités du support.
- Le dressement s'effectuera normalement à la lisseuse métallique.
- Le talochage à l'éponge sera réalisé 2 à 6 heures après l'application en fonction des températures, l'enduit étant lissé si besoin.

● REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

- Application d'un **BADILITH®** ou similaire (demander notre DTMO Badigeon).
- Application d'un Stuc (demander notre DTMO stuc).
- Pose d'un papier peint
- Pose de faïence (cuisine et salle de bain).

● NOTA

- L'application manuelle d'**INTERCHAUBRIC®** est possible sur de petites surfaces.